



Sigteanalyse nr:	BSG 280318	Dato:	28-03-2018
Sag:	DK - Råstof	Sag nr.:	12.0640
Materialer:	BS	Bilag nr.:	
Udtagningssted:	Indleveret		
<input type="checkbox"/> SJÆLLAND	INDUSTRIVEJ 22	3550 SLANGERUP	TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288
<input checked="" type="checkbox"/> JYLLAND	SANDØVEJ 3	8700 HORSSENS	TELEFON 75817011 TELEFAX 75817061

Proveidentifikation	BSG 280318	Gennemfald på 16mm	100,0%
Kurvesignatur		Gennemfald på 0,063mm	2,6%
Uensformighedstal: U=d60 / d10	3,23		
Middelkornstørrelse: d50	0,6 mm		
Standardafvigelse: s <sub>w</sub>			
Kapillaritet: K =			

