Sigteanalyse nr:	SG II, 310516
Sag:	DK - Råstof
Materialer:	SG II
Udtagningssted:	Indleveret
Dato:	31-05-2016
Sag nr.:	12.0640
Bilag nr.:	1

☐ SJÆLLAND INDUSTRIVEJ 22 3550 SLANGERUP TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288

☒ JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061



FRANCK GEOTEKNIK

Prøveidentifikation	SG II, 310516	Gennemfald på 16mm		65,8%	
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm		4,4%	
Uensformighedstal: U=d60 / d10	50,58	Fraktionsindhold i %			
Middelkornstørrelse: d50	6,3 mm	Sigte mm	min	max	opnået
Sandækvivalent: SE =	41%	8 - 16	5	35	13%
		4 - 8	5	35	7%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))