



|                                |           |                       |        |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------|
| Prøveidentifikation            | BS 280515 | Gennemfald på 16mm    | 100,0% |
| Kurvesignatur                  |           | Gennemfald på 0,063mm | 1,3%   |
| Uensformighedstal: U=d60 / d10 | 2,53      |                       |        |
| Middelkornstørrelse: d50       | 0,4 mm    |                       |        |
| Sandækvivalent: SE =           | 70%       |                       |        |
| Kapillartet K =                |           |                       |        |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Sigteanalyse nr: BS 280515        | Dato: 28-05-2015  |
| Sag: DK - Råstof                  | Sag nr.: 12.0640  |
| Materialer: BS                    | Bilag nr.: 1  |
| Udtagningssted: Indleveret        |   |
| <input type="checkbox"/> SJÆLLAND | INDUSTRIVEJ 22 3550 SLANGERUP TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288 |
| <input type="checkbox"/> JYLLAND  | SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061       |

