☐ SJÆLLAND INDUSTRIVEJ 22 3550 SLANGERUP TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288
☑ JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061

Udtagningssted: Indleveret

Materialer: SG II

Sag: DK - Råstof

Sigteanalyse nr: SG II, 180315

Bilag nr.: 1

Sag nr.: 12.0640

Dato: 18-03-2015



FRANCK GEOTEKNIK

Prøveidentifikation	SG II, 180315	Gennemfald på 16mm		64,4%	
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm		1,9%	
Uensformighedstal: U=d60 / d10	47,32	Fraktionsindhold i %			
Middelkornstørrelse: d50	10,9 mm	Sigte mm	min	max	opnået
Sandækvivalent: SE =	33%	8 - 16	5	35	26%
		4 - 8	5	35	7%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))