



Sigteanalyse nr:	Jerlev : 12-02-19	Dato:	12-02-2019
Sag:	DK - Råstof	Sag nr.:	19.0252
Materialer:	SG II - JERLEV	Bilag nr.:	
Udtagningssted:	Indleveret		
<input type="checkbox"/> SJÆLLAND	INDUSTRIVEJ 22	3550 SLANGERUP	TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288
<input checked="" type="checkbox"/> JYLLAND	SANDØVEJ 3	8700 HORSENS	TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061

Prøveidentifikation: Jerlev : 12-02-19
 Kapillaritet: K =
 Uensformighedstal: U=d60 / d10
 Middelkornstørrelse: d50
 Sandækvivalent: SE =

Gennemfald på 16mm	56.5%
Gennemfald på 0,063mm	2.9%

Fraktionsindhold i %

Sigte mm	min	max	opnået
8 - 16	5	35	19%
4 - 8	5	35	9%

Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævntør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))